

Kraftpapier-Salatschalen mit Deckel

1100 ml und 1300 ml · Einweg · 300 Stück pro Karton

PRODUKTDATEN

Artikel	Kraftpapier Salatschalen mit Deckel 1100 ml, 300 Stk. Kraftpapier Salatschalen mit Deckel 1300 ml, 300 Stk.
Fassungsvermögen	1100 ml bzw. 1300 ml
Material Schale	Braunes Kraftpapier mit PE-Beschichtung (Papier / PE-Film) ¹
Deckel	Transparenter Kunststoffdeckel – nicht Gegenstand des unten genannten Prüfberichts ²
Verwendung	Einwegverpackung für Salate, Bowls und Speisen zum Mitnehmen
Verpackungseinheit	300 Schalen mit Deckel pro Karton

LEBENSMITTELKONTAKT – PRÜFUNG DER SCHALE

Prüfbericht	SGS Nr. SHAHL25032555803 vom 12.01.2026 (Prüfzeitraum 09.–26.12.2025)
Prüflabor	SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.
Geprüfte Muster	u. a. 1100 ml und 1300 ml Salad Bowl (Paper Tableware, Papier/PE-Film)
Rechtsgrundlagen	VO (EG) Nr. 1935/2004 · VO (EU) Nr. 10/2011 inkl. Änderung (EU) 2025/351 · LFGB §§ 30, 31 · BfR-Empfehlung XXXVI
Gesamtergebnis	Alle 11 Prüfpunkte bestanden (Pass)

PRÜFERGEBNISSE IM EINZELNEN

Prüfung	Bedingung	Grenzwert	Ergebnis
Sensorik Geruch / Geschmack (DIN 10955)	dest. Wasser, 70 °C, 2 h	≤ 2,5	0 / 0 – Pass
Gesamtmigration (VO (EU) 10/2011)	95 % Ethanol 60 °C, 2 h · Isooctan 40 °C, 0,5 h	10 mg/dm²	n. n. – Pass
Spezifische Migration PAK (18 Verbindungen)	Olivenöl, 70 °C, 2 h	n. n.	n. n. – Pass
Extrahierbare Schwermetalle (Pb, Cd, Al, Cr)	BfR XXXVI	z. B. Pb 10 µg/l, Cd 5 µg/l	n. n. – Pass
Übergang antimikrobieller Stoffe (EN 1104)	–	keine Hemmzone	Pass
Farbechtheit optischer Aufheller (EN 648)	u. a. Olivenöl 120 °C, Wasser 90 °C	Stufe 5	Stufe 5 – Pass
Spezifische Migration Benzophenon	Olivenöl, 70 °C, 2 h	0,6 mg/kg	n. n. – Pass
Spezifische Migration 4-Methylbenzophenon	Olivenöl, 70 °C, 2 h	0,2 mg/kg	n. n. – Pass
Extrahierbares Formaldehyd	EN 645 / EN 1541	1 mg/dm²	n. n. – Pass
Extrahierbares Glyoxal	EN 645 / DIN 54603	1,5 mg/dm²	n. n. – Pass
Extrahierbares DCP / 3-MCPD	EN 645 / § 64 LFGB	2 / 12 µg/l	n. n. – Pass

¹ Materialangabe laut Prüfbericht (vom Auftraggeber angegeben).

² Der Prüfbericht umfasst die Schalen aus Papier/PE. Für den Deckel liegt noch kein eigener Nachweis vor; dieser wurde beim Lieferanten angefordert.

n. n. = nicht nachweisbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze). Die Prüfergebnisse beziehen sich auf die geprüften Muster. Der vollständige Prüfbericht kann auf Anfrage eingesehen werden.